

Karta techniczna

Data wydania: 10/05/2024

CEMENTO

Dekoracyjna powłoka do ścian na bazie wody

CEMENTO marki Mondo Bello to dekoracyjna powłoka do ścian, która tworzy efekt powierzchni mikrocementowej. Łatwo w nakładaniu, umożliwia proste i szybkie wykonanie kompletnej aplikacji. Dostępna jest w pięciu podstawowych kolorach oraz białej bazie, która umożliwia wykonanie dowolnego koloru i odcienia, samodzielnie poprzez dodanie pigmentu lub dzięki systemowi barwienia TETRALUX. Nadaje się do aplikacji na gładkich powierzchniach.

Charakterystyka - zalety

- Łatwa aplikacja
- Wysoka siła krycia
- Wysoka trwałość
- Gotowy do użycia
- Możliwość barwienia
- 5 podstawowych kolorów



CE 003 Medium Grey



CE 001 Beige

CE 005 Ceramic

CE 002 Light Grey

CE 004 Dark Grey



INFORMACJE TECHNICZNE

Typ produktu	Specjalistyczna farba na bazie dyspersji akrylowej o specjalnym składzie, zawierająca pigmenty, kruszywa i dodatki.
Gęstość przy 25°C	1,53-1,58 gr/ml
Lepkość przy 25°C	6500-8500 cP
Czas schnięcia w temp. 25°C, przy wilgotności względnej 50%	Suchość w dotyku: 30 minut Ponowne nałożenie: Po 4 godz. (Czas może się różnić w zależności od temperatury, wilgotności, grubości warstwy, cienia i ruchu powietrza)
Kolor	5 kolorów podstawowych i baza do dowolnego barwienia
LZO (lotne związki organiczne)	Wartość graniczna UE dla tego produktu Kategoria A: „I”, Typ: WB, Powłoki z efektem dekoracyjnym): 200 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 199 g/l LZO.

Rozcieńczenie



Bez rozcieńczenia

Aplikacja



Pędzel, wałek, natrysk

Suchość w dotyku



± 30 minut

Wydajność zużycie



8-10m²/l
± 0,15/m²
na 1 warstwie

Opakowania



0,75l, 3l, 10l



System barwienia

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być stabilne, suche, czyste i wolne od substancji, które mogą wpłynąć na odcień i przyczepność farby. Oczyść powierzchnię z kurzu, olejów, klejów i luźnych materiałów, i innych niestabilnych powłok. Następnie zagruntuj powierzchnię gruntem głęboko penetrującym np. TETRADUR i pozostaw do wyschnięcia.

INSTRUKCJA APLIKACJI

Metoda aplikacji: Wałek, pędzel lub specjalna rękawica malarska oraz paca ze stali nierdzewnej.

Aplikacja:

1. warstwa: Na zagruntowaną gładką powierzchnię nałóż obfitą warstwę CEMENTO, pozostawiając wystarczająco dużą ilość produktu na powierzchni, aplikuj za pomocą wałka z długim runem (minimum 10-12mm), pędzla lub specjalnej rękawicy malarskiej.

Następnie, od razu zanim produkt wyschnie, wykonaj wzór na powierzchni pacą ze stali nierdzewnej nieregularnymi krótkimi ruchami w różnych kierunkach.

Po około 5 minutach lekko dociskając pacą nierdzewną wyrównaj, wygładzając powierzchnię.

2. warstwa: Po całkowitym wyschnięciu, co najmniej po około 4 godzinach nałóż kolejną warstwę CEMENTO w ten sam sposób i powtórz tę samą procedurę pacą nierdzewną jak przy pierwszej warstwie. Po około 5 minutach wygładź i wyrównaj powierzchnię. Gdy produkt zacznie wysychać, wygładź dociśniętą pacą całą powierzchnię raz lub dwa razy, aby ją wygładzić, wypolerować i uzyskać oczekiwany efekt końcowy. Im mocniej dociśnięta paca, tym intensywniejszy i bardziej wyrazisty będzie efekt końcowy.

Dodatkowa ochrona:

Wykonaną powierzchnię można zabezpieczyć dodatkowo specjalnym woskiem lub lakierem np. AQUA VARNISH MB25.

Surowa powierzchnia z CEMENTO jest matowa, ale nie jest zabezpieczona przed wilgocią i wodą.

Powierzchnia, zabezpieczona woskiem jest wodoodporna i błyszcząca, podczas gdy powierzchnia zabezpieczona lakierem jest matowa.

Aby uzyskać dodatkową ochronę i efekt połysku, nałóż warstwę wosku Cera Veneziano za pomocą gąbki.

Po wyschnięciu wypoleruj bawełnianą szmatką lub polerką.

Wydajność: ok. 8-10 m²/l

Zużycie: ± 0,1l - 0,12l/m²

na 1 warstwę na przygotowanej gładkiej powierzchni.

FILM Z INSTRUKCJĄ APLIKACJI

Zeskanuj kod QR i zobacz film



Uwagi:

- Umyj sprzęt natychmiast po zastosowaniu wodą z mydłem (jeśli jest to konieczne).

Unikaj stosowania produktu, jeśli temperatura otoczenia i powierzchni jest niższa niż 5°C lub wyższa niż 35°C.

Optymalne warunki aplikacji to temperatura wyższa niż 10°C i niższa niż 30°C i wilgotność powietrza 45-75%.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w oryginalnym szczelnym opakowaniu, w w miejscu niedostępnym dla dzieci, chronionym przed mrozem, światłem słonecznym.

W temperaturze od 5°C do 35°C.

INFORMACJE I WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Uwaga. Przed i w trakcie stosowania należy zapoznać się i przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zamieszczonych na opakowaniu i pojemnikach, zapoznać się z Kartami Charakterystyki i Bezpieczeństwa TETRALUX oraz przestrzegać wszystkich lokalnych lub krajowych przepisów bezpieczeństwa.

Powyższe informacje techniczne opierają się na aktualnym doświadczeniu i wiedzy firmy.

Zaleca się wykonanie aplikacji próbnej.

Firma gwarantuje jakość produktu, ale nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją użytkowania.